Конструкция защитного покрытия «ТРАНСКОР»

Наименование слоев конструкции покрытия	Толщина слоя, мм, не менее
Грунтовка «ТРАНСКОР» ТУ 2313-003-32989231-2011	0,1
Мастика битумно-полимерная «ТРАНСКОР» ТУ 5772-002-32989231-2011	3,0
Лента радиационно-модифицированная (в два слоя)	1,4
Общая толщина покрытия	4,5

Конструкция защитного покрытия «ТРАНСКОР-ГАЗ»

Наименование слоев конструкции покрытия	Толщина слоя, мм, не менее
Слой битумно-полимерной грунтовки «ТРАНСКОР-ГАЗ» ТУ 5775-005-32989231-2010	0,1
Слой битумно-полимерной мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ» ТУ 5775-004-32989231-2010	3,0
Слой армирующей стеклосетки типа «ССТ-Б» ТУ 2296-010-00205009-2005	-
Слой обертки на основе полиэтиленовой радиационно-модифицированной ленты	0,7
Общая толщина покрытия	3,8

Конструкция защитного покрытия «РАМ»

Наименование слоев конструкции покрытия	Толщина слоя, мм, не менее
Слой битумно-полимерной грунтовки «ТРАНСКОР-ГАЗ» ТУ 5775-005-32989231-2010	0,1
Материал рулонный армированный «РАМ» ТУ 5774-008-32989231-2011. Толщиной 1,7 мм в два слоя или с нахлестом 50%	3,4
Обертки: лента радиационно-сшитая мастичная «ДОНРАД-ГАЗ» или лента полимерно-битумная «ЛИТКОР-НК-ГАЗ» ТУ 5774-009-23989231-2011 или лента полимерно-битумная «ПОЛИКОР» ТУ 5774-009-32989231-2011	 1,7 1,7 1,7
Общая толщина покрытия	5,2

Конструкция защитного покрытия на основе битумно-полимерной мастики «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ»

Наименование слоев конструкции покрытия	Толщина слоя, мм, не менее
Слой термостойкой битумно-полимерной грунтовки «ДЕКОМ-ГАЗ» ТУ 2313-011-32989231-2013	0,1
Слой мастики изоляционной битумно-полимерной «ДЕКОМ АЭРОГАЗ», ТУ 5775-016-32989231-2013	3,0
Слой мастики полимерной защитной «ДЕКОМ», ТУ-2216-018-32989231-2013	1,5
Общая толщина покрытия	4,6

Конструкция защитного покрытия на основе термостойкого рулонного армированного мастичного материала «ДЕКОМ-РАМ»

Наименование слоев конструкции покрытия	Толщина слоя, мм, не менее

Слой термостойкой битумно-полимерной грунтовки «ДЕКОМ-ГАЗ» ТУ 2313-011-32989231-2013	0,1
Два слоя материала термостойкого рулонного армированного мастичного «ДЕКОМ-РАМ», ТУ-5774-015-32989231-2013	3,0
Слой обертки – лента термостойкая радиационно-модифицированная мастичная «ДЕКОМ-КОР», ТУ 2245-014-32989231-2013	1,5
Общая толщина покрытия	4,6

Конструкция защитного покрытия «ДЕМАР»

Наименование слоев конструкции покрытия	Толщина слоя, мм, не менее
Грунтовка термостойкая битумно-полимерная ТУ 2313-022-32989231-2010	0,1
Термостойкая мастичная армированная радиационно-модифицированная лента ТУ 2245-023-32989231-2010	2,2±0,2
Общая толщина покрытия	2,3±0,2